

## ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO (CPB 003) Comp. B

### 1. Lavorazione

Temperatura di lavorazione +15°C fino a +25°C

#### Disposizioni di sicurezza

Evitate durante il lavoro il contatto diretto tra pelle e CPB003 Comp. B. Utilizzare dei guanti. Pericolosi gas infiammabili si possono formare se il prodotto viene scaldato oppure nebulizzato.

Attenetevi alle disposizioni in caso di incidenti.

### 2. Sicurezza

Per l'uso di nostri prodotti osservate le indicazioni riportate sulle nostre schede tecniche di sicurezza CE e le indicazioni di sicurezza sulle etichette delle confezioni. In particolare vanno osservate le norme della disposizione sulle sostanze pericolose e le norme antinfortunistiche emesse dall'Istituto d'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Conservate sempre a portata di mano la scheda tecnica sulla sicurezza CE del prodotto usato.

Essa contiene preziose indicazioni sull'uso sicuro, lo smaltimento e sul comportamento da adottare in caso d'incidente.

### 3. Solventi e detergenti

Pulire subito gli attrezzi dopo l'uso. Il materiale indurito non può più essere rimosso.

### 4. Indicazioni particolari

#### Stoccaggio

Se i contenitori non sono aperti, il prodotto può essere utilizzato per periodi superiori a 12 mesi.

### 5. Confezioni

1 kg Bottiglie, 10 kg Secchi, 30 kg Bidoni, 250 kg Fusti

### 6. Dati tecnici

Base	Units	MDI
Colore		Brunastro
Densità	1.25 g/cm <sup>3</sup>	DIN 53 479
Contenuto-NCO	31 %	
Viscosità	300 mPa*s (+20°C)	23°C, Sp. 3/50 Upm
Tempo di passivazione	Secondo Componente A	

### Per informazioni riguardanti la sicurezza riferirsi alle schede di sicurezza !

Facciamo notare che i valori indicati sono stati rilevati in laboratorio e che per la Vostra lavorazione individuale vanno verificati attraverso prove eseguite in proprio, secondo le Vostre condizioni pratiche di lavoro.

Da queste indicazioni non può risultare alcuna responsabilità. Possiamo assumere solo la garanzia per l'alta qualità dei nostri prodotti.