

Schiuma PVC 80 espanso



Densità kg/m ³	ASTM D1622	kg/m ³	nominale	80
Resistenza alla compressione	ASTM D1621-10	MPa	average min-ave min-min	1,43 1,22 1,03
Modulo di compressione	ASTM D1621-10	MPa	average min-ave min-min	68 53 44
Carico di rottura	ASTM D1623	MPa	average min-ave min-min	2,60 1,82 1,63
Modulo di rottura	ASTM D1623	MPa	average min-ave min-min	137 107 94
Resistenza al taglio	ASTM C273	MPa	average min-ave min-min	1,13 1,06 0,92
Modulo di taglio	ASTM C273	MPa	average min-ave min-min	29 25 22
Deformazione al taglio al punto di rottura	ASTM C273	%	average	20
Dimensioni standard		mm		1020 2180 72